มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

THAI COMMUNITY PRODUCT STANDARD

มผช.๕๙๒/๒๕๕๙

กระเป๋าหนังแท้

LEATHER BAGS

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

ICS 59.140.35

ISBN 978-616-346-313-5

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
กระเป๋าหนังแท้

มผช.๕๙๒/๒๕๕๙

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๐๒-๓๓๓๔-๕



ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ฉบับที่ ๒๐๘๖ (พ.ศ. ๒๕๕๙)
เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
กระเป๋าหนังแท้

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระเป๋าหนังจระเข้ มาตรฐานเลขที่ มผช. ๙๖/๒๕๔๖ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระเป๋าหนังปลากระเบน มาตรฐานเลขที่ มผช.๓๗๖/๒๕๔๗ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระเป๋าหนังวัว มาตรฐานเลขที่ มผช.๕๙๒/๒๕๔๗ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระเป๋าหนังนกกระจอกเทศ มาตรฐานเลขที่ มผช.๕๙๓/๒๕๔๗ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระเป๋าหนังแพะ มาตรฐานเลขที่ มผช.๗๗๕/๒๕๔๘ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระเป๋าหนังงู มาตรฐานเลขที่ มผช.๗๗๖/๒๕๔๘ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระเป๋าหนังปลาฉลาม มาตรฐานเลขที่ มผช.๗๗๗/๒๕๔๘ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระเป๋าหนังคางคก มาตรฐานเลขที่ มผช.๙๓๙/๒๕๔๘ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระเป๋าหนังปลานิล มาตรฐานเลขที่ มผช.๑๒๕๔/๒๕๔๙ และคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน คณะที่ ๒ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒๔-๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระเป๋าหนังจระเข้ มาตรฐานเลขที่ มผช.๙๖/๒๕๔๖ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระเป๋าหนังปลากระเบน มาตรฐานเลขที่ มผช.๓๗๖/๒๕๔๗ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระเป๋าหนังวัว มาตรฐานเลขที่ มผช.๕๙๒/๒๕๔๗ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระเป๋าหนังนกกระจอกเทศ มาตรฐานเลขที่ มผช.๕๙๓/๒๕๔๗ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระเป๋าหนังแพะ มาตรฐานเลขที่ มผช.๗๗๕/๒๕๔๘ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระเป๋าหนังงู มาตรฐานเลขที่ มผช.๗๗๖/๒๕๔๘ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระเป๋าหนังปลาฉลาม มาตรฐานเลขที่ มผช.๗๗๗/๒๕๔๘ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระเป๋าหนังคางคก มาตรฐานเลขที่ มผช.๙๓๙/๒๕๔๘ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระเป๋าหนังปลานิล มาตรฐานเลขที่ มผช.๑๒๕๔/๒๕๔๙ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระเป๋าหนังแท้ ขึ้นใหม่

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจึงออกประกาศยกเลิกประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑๐๒ (พ.ศ. ๒๕๔๖) ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ฉบับที่ ๓๘๗ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ฉบับที่ ๖๐๕ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ฉบับที่ ๖๐๖ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ฉบับที่ ๗๘๘ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๗๘๙ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๗๙๐ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๙๕๖ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับที่ ๑๓๐๓ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และออกประกาศกำหนด

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระเป๋าหนังแท้ มาตรฐานเลขที่ มผช.๕๙๒/๒๕๕๙ ขึ้นใหม่ ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ประกาศ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ธวัช ผลความดี

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
กระเป๋าหนังแท้

๑. ขอบข่าย

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะกระเป๋าหนังที่ด้านนอกทำจากหนังแท้ชนิดเดียวหรือมากกว่า สำหรับชายและหญิง โดยไม่รวมกระเป๋าเดินทาง กระเป๋านักเรียน

๑.๒ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ไม่ครอบคลุมกระเป๋าหนังต่อและกระเป๋าหนังผสมที่ได้ประกาศเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้ว

๒. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ มีดังต่อไปนี้

๒.๑ กระเป๋าหนังแท้ หมายถึง กระเป๋าที่ด้านนอกได้จากการนำหนังแท้ เช่น หนังวัว หนังแพะ หนังจระเข้ หนังปลากระเบน หนังงู หนังปลานิล อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า มาออกแบบ ตัดเย็บ และประกอบเป็นกระเป๋าที่มีรูปแบบและรูปทรงตามต้องการ อาจมีการซับในด้วยหนังแท้ หนังเทียม ผ้า วัสดุอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือผสมกัน อาจมีการประกอบหรือตกแต่งด้วยวัสดุอื่นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงหรือความสวยงาม เช่น โลหะ พลาสติก ฟองน้ำ ยาง กระดาษ สำหรับชายและหญิง เช่น กระเป๋าถือสตรี กระเป๋าสะพาย กระเป๋าเอกสาร กระเป๋านามบัตร

๒.๒ หนังแท้ หมายถึง หนังของสัตว์ เช่น วัว ปลากระเบน ปลานิล จระเข้ งู (ยกเว้นงูเหลือมและงูหลาม) ที่ผ่านกรรมวิธีการฟอก อาจย้อมสี ตกแต่งลวดลาย หรือเคลือบผิว

๓. ขนาด

๓.๑ ความกว้าง ความยาว ความหนา และความสูง แล้วแต่กรณี (ถ้ามี)
ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ที่ฉลาก โดยมีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนดังนี้

๓.๑.๑ ความกว้างและความยาวไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร ให้เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน ± ๕ มิลลิเมตร

๓.๑.๒ ความกว้างและความยาวตั้งแต่ ๓๐ เซนติเมตรขึ้นไป ให้เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน ± ๑๐ มิลลิเมตร

การทดสอบให้ใช้อุปกรณ์วัดที่เหมาะสมและมีความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร

๔. คุณลักษณะที่ต้องการ

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

ต้องเรียบร้อย ประณีต สวยงาม มีรูปแบบและรูปทรงที่เหมาะสมกับการใช้งาน ไม่บิดเบี้ยว หนังไม่ฉีกขาดหรือมีตำหนิ และไม่มีราปรากฏให้เห็นตลอดชิ้นงาน ไม่มีขอบคมและปลายแหลมยกเว้นกรณีที่เป็นลักษณะเฉพาะของชิ้นงาน ไม่มีข้อบกพร่องที่เกิดจากกรรมวิธีการทำและมีผลเสียต่อการใช้งาน เช่น รอยแยก รอยขาด รู เส้นด้ายขาด เส้นด้ายหลุดลุ่ย สีไม่สม่ำเสมอยกเว้นกรณีที่เป็นลักษณะเฉพาะของลวดลาย

การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ

๔.๒ การประกอบ (รวมถึงการถัก สาน มัด ผูก ตอก) (ถ้ามี)

ต้องเรียบร้อย ประณีต สวยงาม ทั้งด้านนอกและด้านในกระเป๋า ไม่มีข้อบกพร่องที่เกิดจากกรรมวิธีการทำและมีผลเสียต่อการใช้งาน รอยต่อต้องเรียบร้อย ติดแน่น และไม่แยกออกจากกัน ไม่มีกลิ่นของสารเคมีและรอยเปรอะเปื้อนของสารที่ใช้ยึดติดชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน

การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ

๔.๓ การเย็บ (ถ้ามี)

๔.๓.๑ ต้องเรียบร้อย ประณีต ฝีเข็มสม่ำเสมอทั้งด้านนอกและด้านในของกระเป๋า

๔.๓.๒ การบุด้วยแผ่นฟองน้ำ (ถ้ามี) ต้องเย็บให้เรียบร้อย แน่น ไม่ย้วยหรือหลุดลุ่ย ฝีเข็มสม่ำเสมอทั้งด้านนอกและด้านในของกระเป๋า

๔.๓.๓ การเย็บหุ้มริมหรือกุ้น (ถ้ามี) ต้องเรียบร้อย ประณีต ฝีเข็มสม่ำเสมอทั้งด้านนอกและด้านในของกระเป๋า

๔.๓.๔ การติดกระดุม ซิป หรือวัสดุอื่น (ถ้ามี) ต้องเรียบร้อย แน่น และไม่ย่น กรณีเป็นโลหะต้องไม่มีสนิม ไม่มีขอบคมและปลายแหลม

๔.๓.๕ กรณีที่มีการซับใน ต้องเย็บเรียบร้อย แน่น ไม่หลุดลุ่ยง่าย สีผ้าซับในต้องสีเดียวกันหรือใกล้เคียงกับสีตัวผลิตภัณฑ์ยกเว้นกรณีที่เป็นลักษณะเฉพาะของชิ้นงาน

การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ

๔.๔ ลวดลาย (ถ้ามี)

ต้องประณีต สวยงาม สม่ำเสมอ การต่อลวดลายต้องตรงตามลักษณะของลวดลาย

การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ

๔.๕ การเก็บริม (ถ้ามี)

ต้องประณีต เรียบร้อย สวยงาม สม่ำเสมอตลอดชิ้นงาน

การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ

๔.๖ การประกอบหรือตกแต่งด้วยวัสดุอื่น (ถ้ามี)

ต้องเรียบร้อย ประณีต สวยงาม ติดแน่น กลมกลืนและเหมาะสมกับชิ้นงานยกเว้นกรณีที่เป็นลักษณะเฉพาะของชิ้นงาน รอยต่อต้องไม่แยกออกจากกัน ไม่มีกลิ่นของสารเคมี และรอยเปรอะเปื้อนของสารที่ใช้ยึดติดชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน ไม่มีขอบคมและปลายแหลม กรณีวัสดุประกอบหรือตกแต่งเป็นโลหะต้องไม่มีสนิม กรณีใช้วัสดุจากธรรมชาติต้องไม่มีราหรือตำหนิที่เกิดจากการทำลายของแมลง กรณีใช้พลาสติกต้องไม่มีเสี้ยนหรือครีบ

การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ

๔.๗ การเคลือบผิว (ถ้ามี)
ต้องเรียบ สม่ำเสมอ ไม่เป็นเม็ด เป็นคราบ แตก หลุดหรือลอก และต้องไม่ทำให้ชิ้นงานขาดความสวยงาม
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ

๔.๘ หนังที่ใช้ทำ
ต้องเป็นหนังแท้ตามที่ระบุไว้ที่ฉลาก
การทดสอบให้ปฏิบัติตาม ISO 17131

๔.๙ การใช้งาน
ต้องสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ

๕. การบรรจุ

๕.๑ ให้บรรจุกระเป๋าหนังแท้ในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม สะอาด แห้ง เรียบร้อย และสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับกระเป๋าหนังแท้ได้
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ

๖. เครื่องหมายและฉลาก

๖.๑ ที่ฉลากหรือบรรจุภัณฑ์กระเป๋าหนังแท้ทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน

(๑) ชื่อผลิตภัณฑ์ (ตามชื่อ มผช.) พร้อมชื่อหนังที่ใช้ทำ หรือชื่อที่สื่อความหมายตาม มผช. เช่น กระเป๋าถือหนังวัว กระเป๋าสะพายหนังวัว กระเป๋าเอกสารหนังจระเข้
(๒) ขนาดหรือมิติ (ถ้ามี) เป็นเซนติเมตรหรือนิ้ว
(๓) เดือน ปีที่ทำ
(๔) ข้อแนะนำในการใช้และการดูแลรักษา
(๕) ชื่อผู้ทำ หรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

๗. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

๗.๑ รุ่น ในที่นี้ หมายถึง กระเป๋าหนังแท้ที่ทำจากหนังเดียวกัน ทำโดยกรรมวิธีเดียวกัน ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน

๗.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้

๗.๒.๑ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบการใช้งาน การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน ๓ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๔.๙ ข้อ ๕. และข้อ ๖. ทุกรายการ จึงจะถือว่ากระเป๋าหนังแท้รุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๗.๒.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบขนาด (ถ้ามี) ลักษณะทั่วไป การประกอบ (รวมถึงการถัก สาน มัด ผูก ตอก) (ถ้ามี) การเย็บ (ถ้ามี) ลวดลาย (ถ้ามี) การเก็บริม (ถ้ามี) การประกอบหรือตกแต่งด้วยวัสดุอื่น (ถ้ามี) และการเคลือบผิว (ถ้ามี) ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ ๗.๒.๑ แล้ว จำนวน ๓ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๓. ข้อ ๔.๑ ถึงข้อ ๔.๗ และข้อ ๔.๙ ทุกรายการ จึงจะถือว่ากระเป๋าหนังแท้รุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๗.๒.๓ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบหนังที่ใช้ทำ ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ ๗.๒.๑ แล้ว จำนวน ๑ ตัวอย่าง หรือหนังที่ใช้ทำกระเป๋ารุ่นเดียวกันที่มีความกว้างและความยาวไม่น้อยกว่า (๕ x ๕) เซนติเมตร เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๔.๘ จึงจะถือว่ากระเป๋าหนังแท้รุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๗.๓ เกณฑ์ตัดสิน

ตัวอย่างกระเป๋าหนังแท้ต้องเป็นไปตามข้อ ๗.๒.๑ ข้อ ๗.๒.๒ และข้อ ๗.๒.๓ ทุกข้อ จึงจะถือว่ากระเป๋าหนังแท้รุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้